

Ausschreibungstext Halbstarre Deckschicht CONFALT® Produkt Nr. 05.03

Pos.	Beschreibung der Leistung	Menge	Einheit	Einheits Preis €	Gesamt Preis €
	<p>Halbstarre Deckschicht, cm dick herstellen</p> <p>1. Arbeitsschritt:</p> <p>Herstellen eines hohlraumreichen Asphaltgerüstes 8/11 mm auf tragfähiger Unterlage. Die Mischgutzusammensetzung erfolgt nach dem "Merkblatt für die Herstellung von halbstarren Deckschichten" und ist durch eine Erstprüfung zu ermitteln. Der Einbau erfolgt vibrationsfrei und fugenlos. Mit dem Fertiger nicht zu erreichende Flächen sind von Hand einzubauen. Handeinbau ist möglichst zu vermeiden. Einbaudicke: cm. Die darunter liegende Schicht ist mit einer Dichtungshaftbrücke anzuspühren. Liefern und Aufsprühen einer unstabilen, kationischen Bitumenemulsion z.B. (U 60K). Auftragsmenge: mind. 300-800g/ m². Die Emulsion ist gleichmäßig und flächendichtend aufzubringen.</p> <p>2. Arbeitsschritt Beschreibung:</p> <p>Verfüllen der Hohlräume des Asphalttraggerüstes mit einem vom DIBT zugelassenen Trockenmörtel für halbstarre Deckschichten. Der Einbau erfolgt vibrationsfrei. Die zugänglichen Hohlräume sind vollständig zu verfüllen. Überschussmörtel ist durch scharfes Abziehen über die Splittköpfe zu entfernen. Das "Merkblatt für die Herstellung von halbstarren Deckschichten" ist zu beachten. Bindemittel: CONFALT® oder gleichwertiger Art. Die Eigenüberwachung des Einbaus hat gem. Herstellerangaben zu erfolgen. Eine Nachbehandlung der frischen Oberfläche ist nach Herstellerangaben nicht notwendig. Materialnachweis nach Wiegeschein.</p> <p>Hersteller: Contec International GmbH Schulgasse 10 88339 Bad Waldsee 07524/9731240 info@contec-international.de</p> <p>*Angebotenes Fabrikat</p> <p>"....."</p> <p>*(vom Bieter einzutragen)</p>	m²